



ISO PAINT NORDIC A/S

EXCLUSIV BODENLACK Produkt nr. 460, 461

Wasser basiert Acryl/Polyurethan Bodenlack.

Produktbeschreibung

Exclusiv Bodenlack ist aus Wasserbasis, gerucharm, trocknet schnell und hat sehr gutes Schleif Fähigkeiten. Er hat eine sehr gute Anbindungsfähigkeit, die sehr schnell trocknet. Exclusiv wird für Lackierung von sowohl unbehandeltes Holz als schon behandeltes Holz im Innenbereich verwendet, wie zum Beispiel Holz- und Parkettboden, Paneele, Türe, Treppen, Naturkork etc. Ist für folgende Holzarten geeignet: Teak, Mahagoni, Kirsche, Eiche, Buche und Kiefer.

Anwendung

- 1: Schon behandelte Oberflächen müssen 100 % sauber sein, ohne Schmutz, Fett, Wachs, und Seiferreste.
 - 2: Das Holz wird mit Sandpapier Korn 120 bis es matt ist geschliffen, oder ganz runter bis das Rohe Holz offen ist.
 - 3: Alle Staubpartikeln werden mit Staubsauger entfernt, auch nicht behandelte und neu geschliffene Böden muss sorgfältig staub gesaugt werden.
 - 4: Danach wird das Holz mit 1 Deziliter 32 % Essigsäure in 10 Liter Wasser gewaschen.
 - 5: Die Oberfläche wird mit Lappen und Wasser nachgewischt.
 - 6: Die Oberfläche muss vor der weiteren Behandlung trocken sein.
 - 7: Exclusiv Bodenlack wird unverdünnt mit Rolle oder Pinsel aufgetragen.
 - 8: Nach zirka 60 Minuten, - wenn die Lack trocken ist, wird die Boden leicht nachgeschliffen.
 - 9: Die Staubpartikeln werden wieder mit Staubsauger entfernt.
 - 10: Danach wird das Holz mit 1 Deziliter 32 % Essigsäure in 10 Liter Wasser gewaschen.
 - 11: Zum Schluss wird die Oberfläche wieder mit Lappen und Wasser nachgewischt.
 - 12: Jetzt kann diese Vorgang 1-2 mal wiederholt werden
- A: Es ist wichtig, dass sowohl Holz wie Lack einer Temperatur zwischen 15 C und 20 C haben, aber 20 C ist optimal.
- B: Die Ventilation im Raum muss gut sein, wegen die Trocknungszeit und Verdunstung
- C: Möbeln etc. dürfen erst 24 Stunden nach die Lackierarbeiten reingestellt werden.
- D: Teppiche dürfen erst nach zirka 8 Tagen auf den Boden gelegt werden
- E: Vor jeder Behandlung soll immer ein Probeanstrich gemacht werden, um zu sehen ob das Holz und der Lack einander vertragen.

Technische Daten:

Bindemittel:	Polyurethan und Acryl Copolymer
Lösemittel:	Wasser
Trockenmasses-Inhalt:	Zirka 39 %
Viskosität:	Zirka 40 Sekunden bei Din Cup Bei 25 C
Flammpunkt:	Nicht Brennbar
Gewicht:	zirka 1,06 Gram pro ML
Härte Königssek.:	Nach 24 Stunden: zirka 165
Ergiebigkeit:	Zirka 8-12 m2 pro Liter je nach Beschaffenheit des Holzes
Auftrag:	Pinsel oder Rolle
Trocknungszeit:	Zirka 60 min. bei 20 C und 50 % RH
Lagerung:	Trocken und frostsicher. Darf nicht in die Hände von Kindern kommen
Reinigung:	Wasser
Verpackung:	UN anerkannten Plastik Kannen
Sicherheit:	S - 29 darf nicht im Abzugskanal.
Malcode 93:	00-1